

Bona Traffic Natural

Karta Techniczna

Naturalne drewno jest niezwykle wyjątkowe. Bona Traffic Natural posiada unikalną zdolność do chronienia podłóg drewnianych przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i odczucia surowego drewna. W odróżnieniu od standardowych lakierów podłoga, na której zaaplikowano Bona Traffic Natural sprawia w dotyku wrażenie bardziej surowego, drobnie szlifowanego drewna. Dla uzyskania lepszego wrażenia surowego drewna należy nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego Bona White. Bona Traffic Natural jest oparty na unikalnej formule, która daje gwarancję długoterminowej trwałości lakieru.

Największe zalety

- Zachowuje wygląd i odczucie surowego drewna;
- Najlepsza ochrona dla obszarów handlowych i publicznych;
- Łatwy i bezpieczny w aplikowaniu;
- Zaklasyfikowany jako EC1 R – bardzo niska emisja;
- Nie żółknie;
- Certyfikat GreenGuard przyznany za niską emisję zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.



Dane techniczne

Rodzaj produktu:	2 komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody.
Zawartość substancji stałych:	~33%
VOC:	Maksymalnie 100 g/l (razem z utwardzaczem)
Połysk (w 60°):	~6-8%.
Proporcje mieszania:	1 część Utwardzacza na 10 części Bona Traffic Natural
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać.
Czas przydatności do użycia:	4 godziny w 20°C (krócej jeżeli jest cieplej) od wymieszania lakieru z utwardzaczem
Czas schnięcia do:	Gotowy do matowienia/pokrywania lakierem: 3-4 godziny* Ostrożnego użytkowania: 24 godziny* Pełnego utwardzenia się: 7 dni*.
Narzędzia:	Wałek Bona (AT31001000).
Zużycie:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) na warstwę.
Bezpieczeństwo	Bona Traffic Natural: Niesklasyfikowany. Utwardzacz: Sklasyfikowany (patrz Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego).
Mycie narzędzi:	Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zaschnięty lakier można usunąć acetonem.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami..
Wielkość opakowań:	3 x 4,95 l (44 kartony na palecie).
Certyfikaty:	Greenguard EMICODE; zaklasyfikowany jako EC1R DIBt: bezpieczny wyrób budowlany EN 13501-1; Reakcja na ogień EN 71-3; Aplikacja na zabawki dla dzieci

Finishing



Bona[®]

Bona Traffic Natural

Karta Techniczna

Finishing



*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie

Upewnić się, czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania. Powierzchnia, która ma być pokrywana musi być dobrze wyszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do aplikacji powierzchnia musi być wcześniej zagruntowana lakierem podkładowym Bona lub w celu koloryzacji podłogi użyj oleju Bona Craft Oil 2K.

Doprowadzić Bona Traffic Natural 2 K i utwardzacz Bona Traffic do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do aplikacji są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Temperatura podłogi, powietrza i Bona Traffic Natural nie może spaść poniżej +13° C podczas lakierowania i schnięcia.

Systemy aplikacji

Na surowe drewno:

1x Lakier podkładowy Bona lub
Bona Craft Oil 2 K

Na podłogi wcześniej lakierowane:

Mycie oraz matowanie podłogi.

1-2x Bona Traffic Natural

2-3x Bona Traffic Natural

Uwaga: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw produktu dziennie.

Aplikacja

1. Dodać utwardzacz w proporcji - 1 część utwardzacza na 1 litr lakieru. Następnie założyć dołączony do opakowania filtr. Zamknąć szczelnie opakowanie i natychmiast zacząć wstrząsać mieszaninę, przez co najmniej 1 minutę. Mieszanka lakieru z utwardzaczem powinna być zużyta bezpośrednio po wymieszaniu nie później jednak niż w ciągu 4 godzin.
2. Aplikować lakier przy użyciu wałka Bona. Rozprowadzać lakier po podłodze płynnymi ruchami na przemian w poprzek i wzdłuż słoików drewna unikając tworzenia się kałuż. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru. Przewidywany jest nieco dłuższy czas schnięcia dla każdej następnej aplikowanej warstwy lakieru.
3. W razie potrzeby przed ostatnią aplikacją lakieru po wyschnięciu powierzchni, należy ściąć powstałe włosy drewna i wyrównać strukturę drewna matując podłogę przy użyciu Bona Scrad lub Bona siatki ściерnej o granulacji 150 lub drobniejszej. Po tej operacji przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru usunąć pył z podłogi.
Uwaga: Jeżeli czas schnięcia lakieru jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowanie suchego lakieru przed aplikacją następnej warstwy.

Po podłodze można ostrożnie chodzić po upływie 8 godzin od ostatniego lakierowania. Po upływie tygodnia na podłogę można położyć dywany i inne pokrycia podłogowe (również przykryć podłogę np. w celu jej zabezpieczenia przed malowaniem ścian, czy sufitu) oraz postawić ciężkie meble. Należy także unikać w tym czasie mycia podłogi na mokro lub wilgotno.

Bona[®]

Bona Traffic Natural

Karta Techniczna

Finishing



Pielęgnacja

Stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie suchym mopem, odkurzaczem lub zamiatanie. W razie zabrudzenia podłogi oczyścić ją Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. W obiektach użyteczności publicznej może okazać się konieczne użycie do czyszczenia podłogi profesjonalnej maszyny czyszczącej z odpowiednim oprogramowaniem. Konserwacja powierzchni, podłogi może być dokonana poprzez nałożenie kolejnej warstwy Bona Traffic Natural po dokładnym umyciu podłogi i jej zmatowaniu. Szczegółowe instrukcje obsługi są dostępne na stronie www.bona.com/floorcare

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]