

# Bona Decking Oil

## Karta techniczna

**Bona Decking Oil** jest skoncentrowaną mieszaniną zmodyfikowanych olejów roślinnych. Olej jest przeznaczony do penetracji i ochrony drewnianych powierzchni na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia drewnu długotrwałą ochronę, wzmacnia usłojenie drewna i jednocześnie chroni je przed wilgocią, zmniejsza ryzyko pęknięcia oraz wypaczenia się drewna.

- Długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi;
- Zawiera filtry promieni UV;
- Zmniejsza ryzyko pęknięcia i wypaczenia drewna;
- Jest łatwy w użyciu i szybko schnie;
- Niska zawartość VOC;
- Słaby zapach.

### Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Modyfikowane oleje roślinne
Kolory:	neutralny, mahoń, teak,
VOC:	~6 %
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- pomiędzy aplikacjami: 30-60 min - lekkie użytkowanie: 24 godziny
Narzędzia:	szeroki pędzel, wałek mohair
Całkowite zużycie:	Około 20 m <sup>2</sup> /l w zależności od rodzaju drewna
Bezpieczeństwo:	nieklasyfikowany
Ryzyko zapłonu:	Niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu. Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Mycie narzędzi:	Narzędzia należy myć benzyną lakową. Zaschnięty materiał należy usuwać przy użyciu benzyny lakowej.
Czas przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym pojemniku.
Magazynowanie i transport:	Podczas magazynowania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5 °C lub przekroczyć +25°C.
Utylizacja odpadów:	Odpady i puste pojemniki powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami
opakowania:	Puszki 2,5 i 10 l (neutralny)

### Przygotowanie

Powierzchnia, która ma być zabezpieczona olejem musi mieć powierzchnię surowego drewna i być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 18% wilgotności względnej. Drewno zanieczyszczone olejem, woskiem i / lub zbutwiałe powinno być dokładnie oczyszczone Bona Deep Clean System lub Bona Decking Reviver przed nałożeniem nowego oleju.

Nowo zainstalowana podłoga na tarasie nie powinna być zabezpieczana olejem natychmiast po instalacji. Musi on być przez kilka tygodni poddany działaniu warunkom atmosferycznym. To sprawia, że drewno będzie bardziej porowate i lepiej chłonać olej.

Optymalne warunki aplikacji są między 18-25 ° C. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. **Minimalna temperatura podczas aplikacji nie może spaść poniżej 13 ° C.**

Olejowanie



Nowa etykieta

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Decking Oil

Karta techniczna

Finishing



## Sposoby aplikacji

### Surowe drewno

1-2 aplikacje Bona Decking Oil

## Aplikacja

Dobrze wstrząsnąć opakowaniem.

1. Aplikuj równomiernie i cienko 1-2 warstwy oleju za pomocą szerokiego pędzla, wałka moherowego lub innego odpowiedniego aplikatora.
2. Jeżeli drewno jest nasycone, wytrzyj nadmiar oleju bawełnianą tkaniną.
3. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed użytkowaniem podłogi. Unikać w tym czasie chodzenia po podłodze. Jeśli spadnie deszcz na taras przed utwardzeniem się oleju może być konieczne ponowne zastosowanie cienkiej warstwy oleju.

**OSTRZEŻENIE** Bona Decking Oil zawiera szybkoschnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.

**Czas schnięcia (w 20°C/60% RH) :** 24 godziny, w zależności od warunków atmosferycznych

## Pielęgnacja

Podłogę myć mydłem Bona Soap rozcieńczonym z wodą. Jeżeli podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia, tj. jaśniej lub jest przesuszona, to można zastosować dodatkową warstwę Bona Decking Oil w celu poprawy wyglądu powierzchni i wydłużenia okresu użycia podłogi. Szare, zbutwiałe drewno powinno być dokładnie oczyszczone przy użyciu Bona Deep Clean System lub Bona Decking Reviver przed ponownym olejowaniem podłogi.

Szczegółowe instrukcje są dostępne w [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej [www.bona.com](http://www.bona.com).

**Bona**<sup>®</sup>