

Bona Quick

Karta techniczna

Bona Quick jest 1-komponentowym lakierem podkładowym na bazie wody do nakładania przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do zastosowania na podłogach z drewna twardego oraz innych podłóg drewnianych, przed polakierowaniem ich lakierem nawierzchniowym Bona na bazie wody. Łatwość użycia i bardzo krótki czas schnięcia umożliwiają polakierowanie i wykończenie podłogi w zaledwie jeden dzień. Zastosowany między warstwowo oczyszcza powierzchnię z drobnego pyłu i wypełnia mniejsze szczeliny, poprawiając wygląd podłogi.

- Szybkoschnący żel
- Redukuje zadrapania
- Może być stosowany bezpośrednio na surowe drewno lub między warstwami
- Łatwa aplikacja szpachlą
- Certyfikat GreenGuard

Dane techniczne

Typ produktu:	1-Komponentowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawart. Substancji stałych	Ok. 40%
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	1-2 godziny w normalnych warunkach klimatycznych, temp.pow. 20°C, wilgotność względna 60%
Narzędzia:	Szpachla ze stali nierdzewnej
Wydajność:	
- Jako lakier podkładowy	25-35 m ² /litr (40-30g/ m ²) na warstwę
- Między warstwami	ok. 50 m ² /litr (20g/ m ²)
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Czyszczenie:	Przed przystąpieniem do mycia, należy przy użyciu minimalnej ilości wody wytrzeć narzędzia. Zasznięty materiał można usunąć za pomocą acetonu.
Okres przydatności:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przechowywanie /transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Wielkość opakowań:	5 litrów
Certyfikaty:	GreenGuard DIBt; safe building product

Przygotowanie

Powierzchnia, która ma być pokrywana musi być dobrze wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do ostatniego szlifowania należy używać systemu Bona Quattro lub Multi Disc.

Pozwól, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową. Optymalne warunki aplikacji są pomiędzy 18-20°C względnie wilgotności powietrza. Wysokie temperatury i niska wilgotność skraca, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia. Minimalna temperatura podczas lakierowania i schnięcia nie może spaść poniżej +13°C

Systemy aplikacji

Na surowe drewno:	Między warstwami:
3x Bona Gel	1-2x Bona Gel
2-3x Bona Lacquer	

Lakiery



Bona[®]

Bona Quick

Karta techniczna

Lakiery



Aplikacja

1. Nakładać Bona Gel za pomocą szpachli ze stali nierdzewnej równomiernie na całą powierzchnię.
2. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć drugą warstwę w kierunku przeciwnym do pierwszej warstwy.
3. Pozostaw do wyschnięcia i położyć trzecią, ostatnią warstwę.

Ponieważ lakier ten z reguły nie powoduje podnoszenia się włókien i struktury drewna, jego matowienie zwykle nie jest konieczne. Jeśli jednak matowienie jest wymagane, powinno być przeprowadzone na pierwszej warstwie lakieru nawierzchniowego, przy pomocy Systemu Bona Scrad lub siatki ściernej.

Pielęgnacja

Bona Gel nie powinien być używany jako ostatnia warstwa podłóg drewnianych.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.