



# MAGIC OIL 2K

Kombinacja olejowo-woskowa na bazie naturalnego oleju lnianego i wosku, wiąże po dodaniu składnika utwardzającego B.

## Obszar zastosowania:

Kombinacja płynnych olejów oraz płynnego twardego wosku przeznaczona do impregnacji podłóg i uszlachetniania powierzchni drewnianych.

Nadaje się do obróbki nawierzchniowej m.in.:

- szlifowanych i intensywnie eksploatowanych podłóg drewnianych
- szlifowanych i intensywnie eksploatowanych parkietów włącznie z deskami parkietowymi
- parkietu przemysłowego poddawanego wysokim obciążeniom
- intensywnie eksploatowanego bruku parkietowego
- podłóg z naturalnego korka
- zeszlifowanego parkietu warstwowego
- produkt można stosować na wodnym ogrzewaniu podłogowym

## Właściwości / zalety wyrobu:

Kombinacja olejowo-woskowa gwarantująca zachowanie otwarto porowatej, oddychającej i dyfuzyjnej powierzchni podłogi. Dzięki dodatkowi woskowemu uzyskiwany jest efekt równomiernej aksamitno-matowej powierzchni podłogi. Magic Oil dzięki dodatkowi składnika utwardzającego charakteryzuje się bardzo krótkim okresem wiązania i dlatego idealnie nadaje się do stosowania w bardzo intensywnie użytkowanych pomieszczeniach (restauracje, hotele, biura, sklepy...) z możliwością nieograniczonej mechanicznej i chemicznej eksploatacji już na drugi dzień po aplikacji. Duża gęstość usieciowienia skutkuje uzyskaniem optymalnej hydrofobizacji oraz odporności powierzchni na zabrudzenia niespotykane

w przypadku olejów jednoskładnikowych i porównywalnej z efektem uzyskiwanym przy podłogach lakierowanych. W przypadku Magic Oil nie występuje tak charakterystyczna dla olejów jednoskładnikowych wysoka intensywność pielęgnacji podłogi. Konieczny nakład pracy jest również porównywalny z podłogą lakierowaną.

- Nieskomplikowane zastosowanie
- Nakładany za pomocą wałka do lakierów lub szpachli
- Podkreśla kolor i strukturę drewna
- Odporny na działanie popularnych środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych
- Antypoślizgowy R10
- GISCODE Ö10 (oleje/woski, nie zawiera rozpuszczalników)
- Właściwości antypoślizgowe R10/DIN 55130
- DIN 53160 (odporny na ślinę i pot)
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek, część 3: migracja określonych pierwiastków)

## Dane techniczne:

Forma opakowania	blaszany pojemnik
Wielkość opakowania:	1 i 2,75 litra
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Kolor:	miodowo - żółty
Zawartość rozpuszczalników:	ok. 2%
Zużycie na jedną warstwę (1)	25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Temperatura podczas stosowania:	ok. 18 - 25 °C
Proporcje mieszania:	10 : 1
Maksymalny czas obróbki:	ok. 2 godz.*
Nakładanie kolejnej warstwy:	po ok. 10 - 30 minut
Możliwość obciążania i sprzątnia:	po ok. 12 godzinach

\* w warunkach normalnych

(1) Zużycie może się wahać w zależności od struktury powierzchni oraz rodzaju drewna i formy parkietu.



**PALLMANN**

# MAGIC OIL 2K

## Przygotowanie podłoża:

Obróbkę powierzchni można rozpocząć po całkowitym utwardzeniu się kleju. Powierzchnię należy przeszlifować szlifierką bębnową z PAPIEREM ŚCIERNYM Pallmann o ziarnie 36 do 100. Ponieważ wymagania stawiane jakości powierzchni podłóg olejowanych są szczególnie wysokie, należy wykonać szlif wygładzający SIATKĄ ŚCIERNĄ Pallmann o ziarnie od 100 do 120. Powierzchnia do olejowania musi być po ostatnim, wygładzającym szlifie czysta, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, środków do pielęgnacji podłóg itp.

## Sposób stosowania:

1. Przed użyciem należy odczekać, aż temperatura produktu w opakowaniu zrówna się z temperaturą pomieszczenia, a następnie dobrze wymieszać zawartość
2. MAGIC OIL 2K zmieszać z utwardzaczem i równomiernie nanieść na podłoże odpowiednim narzędziem (np. SZPACHLĄ DO DUŻYCH POWIERZCHNI firmy Pallmann)
3. Po 10 - 30 minutach od aplikacji produktu szpachlą usunąć jego nadmiar za pomocą PADA CZYSZCZĄCEGO firmy Pallmann (kolor beżowy).
4. Bezpośrednio po wypolerowaniu 1. warstwy nanieść 2. warstwę MAGIC OIL 2K. Zaraz potem, ale nie później niż 30 minut po naniesieniu drugiej warstwy, jeszcze raz usunąć nadmiar preparatu beżowym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann, a następnie wypolerować powierzchnię białym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann. Na powierzchni nie może pozostać nadmiar materiału.
5. Po upływie ok. 20 minut powierzchnię należy jeszcze raz wypolerować białym padem, aby uzyskać jednorodny wygląd powierzchni.
6. Ze względu na różną chłonność różnych rodzajów drewna i parkietów nanoszenie trzeciej warstwy może nastąpić następnego dnia. Zasadniczo wymagana jest taka ilość oleju ile może wchłonąć drewno.
7. **Aplikacja za pomocą wałka:** cienką i równomierną warstwę SOYABASE PLUS nanieść 1x za pomocą WAŁKA PALLMANN (do lakierów rozpuszczalnikowych). **Zużycie:** ok. 70 – 90 ml/m<sup>2</sup>, w zależności od gatunku drewna. Po upływie ok. 30 minut usunąć nadmiar materiału za pomocą SZPACHLI DO DUŻYCH POWIERZCHNI Pallmann lub ściągaczki gumowej i wyrównać całą powierzchnię beżowym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann a następnie wypolerować białym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann.
8. Narzędzia wyczyścić po użyciu chusteczkami do czyszczenia UZIN CLEAN BOX.
9. Aby zapewnić długą trwałość podłogi zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcją producenta preparatem MAGIC OIL CARE oraz czyszczenie konserwujące neutralnym środkiem czyszczącym Pallmann CLEAN. Szczegółowe informacje o cyklu pielęgnacji zawiera instrukcja pielęgnacji dla impregnowanych podłóg drewnianych.
10. Olejowanej powierzchni parkietu nie wolno jest przykrywać przez pierwsze 12 godzin po aplikacji preparatu MAGIC OIL 2K!

## Dane odnośnie zużycia:

Zalecane jest położenie za pomocą szpachli, co najmniej 2 warstw oleju. Sugerowana ilość materiału na każdą z warstw wynosi ok. 25 – 50 ml/m<sup>2</sup>. Zużycie oleju może się zmieniać w zależności od struktury powierzchni oraz rodzaju drewna i formy parkietu.

## Ważne wskazówki:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Rozpoczęte opakowania należy dobrze zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18 - 25 °C, wilgotność względna powietrza < 65 %. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- Do szpachlowania ewentualnych szczelin w parkiecie zalecane jest stosowanie produktu PALL-X KITT.
- W przypadku impregnacji parkietu gotowego należy przestrzegać wskazówek producenta podłogi oraz zawsze wykonać próbę.
- Po upływie 12 godzin od zakończenia polerowania powierzchni dopuszcza się jej niezbyt intensywne użytkowanie.
- Pierwszą konserwację podłogi olejowanej za pomocą Magic Oil 2K można wykonać nie wcześniej niż po upływie 12 godzin. Regularne czyszczenie oraz zabiegi pielęgnacyjne zapewnią podłodze długą żywotność i atrakcyjny wygląd. Do tego należy stosować następujące środki firmy Pallmann: MAGIC OIL CARE (pielęgnacja) oraz CLEAN (czyszczenie). Dokładne informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji podłóg olejowanych zawarte są w instrukcji pielęgnacji MAGIC OIL 2K.

## Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Składnik A: nie zawiera rozpuszczalników. Nie zapalny. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi niebezpieczeństwa samozapłonu (patrz „Ważna wskazówka”).  
Składnik B: nie zawiera rozpuszczalników. Nie zapalny. Zawiera izocyanaty. Oznaczenie Xi: „Drażniący”. Przy bezpośrednim kontakcie z produktem możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry. Podczas stosowania preparatu zasadniczo zaleca się intensywne wietrzenie pomieszczeń, stosowanie kremów do rąk oraz rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie zmyć preparat za pomocą mydła oraz dużej ilości wody. W przypadku dostania się preparatu do oczu należy natychmiast wypłukać je wodą i udać się do lekarza. Należy przestrzegać m.in.: przepisów GefStoffV oraz wskazówek i informacji o substancjach niebezpiecznych podanych na opakowaniu oraz w karcie bezpieczeństwa produktu.

## Ważna uwaga:

W przypadku kontaktu produktu z tkaninami tekstylnymi zachodzi niebezpieczeństwo samozapłonu! Z tego względu nasączone olejem szmaty, pady itp. należy zwinąć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, a następnie usunąć.

## Usuwanie odpadów:

Resztki produktów należy w miarę możliwości zebrać i zużyć. Nie wylewać do kanalizacji zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione puste opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu [DSD]. Opakowania zawierające płynny preparat, jak również nie zebrane resztki produktu należy traktować jak odpad specjalny. Opakowania zawierające związane resztki produktu stanowią odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi drewnianej.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej niniejszym tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.

